

DERBIPURE® COAT

Vegetabilsk baseret undermembran

Membranens sammensætning

- ▶ DERBIPURE COAT er en membran uden bitumen, men baseret på vegetabiliske komponenter.
- ▶ I kombination med den vegetabilsk baserede membran DERBIPURE® opnås verdens første vegetabiliske tagløsning til flade tage.
- ▶ DERBIPURE COAT er armeret med et kompositindlæg af glasfibervæv / polyesterfilt, som giver membranen en høj rivestyrke.
- ▶ Membranen er 100% genanvendelig og det råmateriale, der anvendes til fremstilling af denne membran kommer fra vedvarende energikilder.
- ▶ Membranen er dækket med talcum på begge sider.

Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Smeltepunkt	EN 1110	MLV	≥ 120	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ - 20	°C
Trækstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	550/400	N/50mm
Brudforlængelse L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	35/35	%
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,5	%
Rivestyrke med søm	EN 12310-1	MDV (±25%)	200	N

MLV: Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)

MDV: Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)

Specielle karakteristika


- ▶ DERBIPURE COAT er en undermembran, der kan lægges på flade tage eller hældningstage
- ▶ DERBIPURE COAT kan klæbes (hældning max. 15 °), fuldsvejses eller mekanisk fastgøres

Produkt specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	2,5	mm
Længde	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Indhold pr. rulle		MLV	8	m ²
Rullens vægt		MDV (± 0,2)	25	kg
Antal ruller pr. palle			30	

Opbevaring


Rullerne skal transporteres og opbevares tørt og opretstående på paller.



Miljøvenlig



Modstandsdygtig



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.DK

EUROTAG DANMARK A/S
Lokesvej 8 - 8230 Åbyhøj
Tlf: 70 151 517 - Fax: 70 151 518
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk