

# DERBICOLOR® PATCH

*Plastomer-bitumen tagmembran med mineral-granulat.*

## Membranens sammensætning

- ▶ DERBICOLOR PATCH membranen er udviklet gennem intensiv forskning om foreneligheden af råvarer. Det forener et udvalg af den bedste bitumen og APP-TPO plastomerer af høj kvalitet. Dermed er massen automatisk beskyttet mod UV-stråling og har en levetid på mere end 30 år.
- ▶ DERBICOLOR PATCH adskiller sig fra DERBICOLOR FR ved sin underside, der er specielt designet til en hurtig montering ved delvis varme klæbning.
- ▶ DERBICOLOR PATCH tager hensyn til miljøet. Produktionen er ISO 9001-certificeret siden 1993 og ISO 14001 og EMAS siden 1998.
- ▶ Farve: Mørkegrå



## Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -18	°C
Trækstyrke (L/T)	EN 12311-1	MDV (±20%)	900/700	N/50mm
Brudforlængelse (L/T)	EN 12311-1	MDV (±15%)	40/40	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MDV (±25%)	200	N
Varmestabilitet	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,30	%
Resistance mod stød	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Resistance mod statisk tryk	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)

MDV: Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)

## Specielle karakteristika

Helt igennem genanvendeligt.

Brandmodstand i overensstemmelse med EN 13501-5, klassifikation B roof (t2)

I henhold til CEN/TS 1187 metoden.

MK Godkendelse MK 6.42 / 1726

## Produkt specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	3,5	mm
Længde	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Indhold pr. rulle		MLV	8	m <sup>2</sup>
Rullens vægt		MDV (± 2)	40	kg
Antal ruller pr. palle			20	

## Opbevaring

Rullerne skal opbevares tørt, opretstående på paller.

