

# DERBIPURE® COAT

*Vegetabilsk baseret undermembran*

## Membranens sammensætning

- ▶ DERBIPURE COAT er en membran uden bitumen, men baseret på vegetabiliske komponenter.
- ▶ I kombination med den vegetabilsk baserede membran DERBIPURE® opnås verdens første vegetabiliske tagløsning til flade tage.
- ▶ DERBIPURE COAT er armeret med et kompositindlæg af glasfibervæv / polyesterfilt, som giver membranen en høj rivestyrke.
- ▶ Membranen er 100% genanvendelig og det råmateriale, der anvendes til fremstilling af denne membran kommer fra vedvarende energikilder.
- ▶ Membranen er dækket med talcum på begge sider.

## Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Varmestabilitet	EN 1110	MLV	≥ 120	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ - 20	°C
Trækstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	550/400	N/50mm
Brudforlængelse L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	35/35	%
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,5	%
Rivestyrke med søm	EN 12310-1	MDV (±25%)	200	N

MLV: Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)

MDV: Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)

## Specielle karakteristika


- ▶ DERBIPURE COAT er en undermembran, der kan lægges på flade tage eller hældningstage
- ▶ DERBIPURE COAT kan klæbes (hældning max. 15 °), fuldsvejses eller mekanisk fastgøres

## Produkt specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	2,5	mm
Længde	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Indhold pr. rulle		MLV	8	m <sup>2</sup>
Rullens vægt		MDV (± 0,2)	25	kg
Antal ruller pr. palle			30	

## Opbevaring


Rullerne skal transporteres og opbevares tørt og opretstående på paller.



Miljøvenlig



Modstandsdygtig



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



WWW.DERBIGUM.DK

EUROTAG DANMARK A/S  
Lokesvej 8 - 8230 Åbyhøj  
Tlf: 70 151 517  
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup  
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk