



# DERBICOAT® HP 3

*Plastomer-bitumen underpap*

## Membranens sammensætning

- ▶ DERBICOAT HP 3 er en underpap bestående af en speciel sammensat blanding af bitumen modificeret med ædle polymerer (APP også kaldet TPO)
- ▶ DERBICOAT HP 3 har en glasfiber/polyester armering som giver en høj formstabilitet.



## Tekniske specifikationer

	Testmetode	Værdibetegnelse	Værdi	Enhed
Smeltepunkt	EN 1110	MLV	140	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	-15	°C
Strækfasthed L/T	EN 12311-1	MDV (+/- 20%)	550/500	N/5 cm
Brudforlængelse L/T	EN 12311-1	MDV (+/-15)	40/40	%
Rivestykke	EN 12310-1	MDV (+/- 25%)	200	N




Miljøvenlig

MLV : Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)  
MDV : Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)

## Specielle karakteristika

- ▶ DERBICOAT HP 3 er et kvalitetsprodukt som kan bruges på såvel flade tage som hældningstage.
- ▶ DERBICOAT HP 3 kan bruges som dampspærre.
- ▶ DERBICOAT HP 3 kan fastgøres mekanisk eller svejses til underlaget.
- ▶ DERBICOAT HP 3 kan især anbefales, når høj rivestykke er påkrævet.
- ▶ Med talkum på oversiden - Med PE folie på bagsiden



## Produktspecifikationer

	Testmetode	Enhed	Værdibetegnelse	Værdi
Tykkelse	EN 1849-1	mm	MDV (+/-0.2)	3
Længde	EN 1848-1	m	MLV	12.73
Bredde	EN 1848-1	m	MLV	1.10
Indhold pr. rulle		m <sup>2</sup>	MLV	14
Rullens vægt		kg	MDV (+/-2)	52
Antal ruller pr. palle				20

## Opbevaring

Rullerne skal opbevares tørt, opretstående på paller, pakket i krympefolie.

