

**1** : Eventuel eksisterende tagpap.

Overlægget svejses og sammenpresses med trykrulle på 15 kg.

**2A** : Derbigum.

Endestød udføres med min. 150 mm. overlæg.

**2B**: Strimler af Derbigum udlægges i en sådan bredde at der opnås min 150 mm. overlæg på hver side at rygningen.

